

Sortenverzeichnis Transportbeton

Sorte	Festigkeit	Größtkorn	Konsistenz	Expositions- klasse						Sorte	Verwendung														Anmerkung
											bewehrt	Innenbauteile	Außenbauteile	WU (wasserund.)	Stahlfasern (+GF)	Randsteinbeton	Tankstelle	Sichtbeton	Fließbeton	S. Chem. Angriff	Bohrpfahlbeton	Estrich/Glattstrich	Industrieböden	Bohrpfahl	
Nr.	C	X	F	XC	XD	XF	XA	XM	Nr.																
101	8/10	32	1	0					101																
103	12/15		1	0					103						●										
111	12/15		2	0					111		●														
112	16/20		3	2					112		●														
108	20/25		3	3					108	●	●														
113	25/30		3	4			1	1	113	●	●	●													
114	25/30		3	4			1	1	114	●	●	●	●	●				●		●					
014	30/37		3	4	1	1	1	②	14	●	●	●	●	●				●		●			●		●
115	30/37	3	4	1	1	1	②	115	●	●	●	●	●				●		●			●		●	
106	12/15	16	1	0					106		●				●										
105	12/15		1	0					105		●				●										
116	20/25		1	0					116		●				●										
117	25/30		1	0					117		●				●										
121	12/15		2	0					121	●	●														
122	16/20		3	2					122	●	●														
128	20/25		3	3					128	●	●														
123	25/30		3	4			1	1	123	●	●	●													
124	25/30	3	4			1	1	124	●	●	●	●	●				●		●						
024	30/37	3	4	1	1	1	②	24	●	●	●	●	●				●		●			●		●	
125	30/37	3	4	1	1	1		125	●	●	●	●	●				●		●			●		●	
133	25/30	8	3	4		1	1	133	●	●	●	●	●				●		●				●		
136	30/37		3	4	1	1	1		136	●	●	●	●	●				●		●			●		●
137	35/45		3	4	1	1	1		137	●	●	●	●	●				●		●			●		●
129	25/30	16	4	4		1	1	129	●	●	●	●	●				●		●			●		⑤	
130	30/37		4	4	1	1	1	②	130	●	●	●	●	●				●		●			●		⑤
161	25/30	32	3	4	1	3	1	1	161	●	●	●	●	●				●		●			●		
162	25/30	16	3	4	1	3	1	1	162	●	●	●	●	●				●		●			●		
261	30/37	32	3	4	1	1	1	②	261	●	●	●	●	●				●		●			●		
262	30/37	16	3	4	1	1	1	②	262	●	●	●	●	●				●		●			●		
265	35/45	32	3	4	3	3	3	②	265	●	●	●	●	●				●		●			●		
266	35/45	16	3	4	3	3	3	②	266	●	●	●	●	●				●		●			●		
431	Estrich	8							431		●			●							●				
433	Estrich	8							433		●			●							●				
441	Glattstr.	4							441		●			●							●				

Weitere Betonsorten und Zusatzmittel auf Anfrage.

- ② zusätzliche Oberflächenbehandlung notwendig.
⑤ Beton zum Pumpen mit Sanierpumpe